



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 1

GRUPPO 731 – CODICE: asciugcl - **ASCIUGAPIATTI**

Foggia: **ASCIUGAPIATTI** in 100% cotone in tessuto spigato greggio nelle dimensioni di cm. 80x100 con orli semplici da cm. 1, con lavorazione a spiga senza righe colorate ai lati, con logo.

TESSUTO: Tipologia SPIGATO

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (SPIGATO)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
ARMATURA:	Spiga	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 38 (± 3) – Cardato Trama: 12/1 - Battute: 19 (± 3) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	250 g/m ² (± 12%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 735 N (-10%) / Trama 390 N (-10%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Calandratura	-

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 2

GRUPPO 731 – CODICE: telagreg - **TELA GREGGIA**

Foggia: **TELA GREGGIA** in 100% cotone in tessuto art. 16/24, con altezza di cm. 90 con cimosa ai lati

TESSUTO: Tipologia 16/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 16/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	190 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 590 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 3

GRUPPO 731 – CODICE: spubianc – **SPUGNA BIANCA**

Foggia: Spugna doppia, riccio corto, non cimato, h.150 con cimose cucite su lato lungo.

TESSUTO: Spugna da 450 gr.

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO “SPUGNA” 450 g</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito teso: 20/2 - Fili: 16 (± 1) – Ritorto Trama: 16/1 - Battute: 16 (± 1) – Cardato Ordito riccio: 16/1 riccio singolo non tagliato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	450 g/m ² (± 5%)	UNI 5114 - (10/82)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 8%	UNI EN 6330 (2009)
FINISSAGGIO:	Candeggio bianco ottico, mano semi-soffice --	
COLORE:	Bianco candido	

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 4

GRUPPO 731 – CODICE: pannfelp – **PANNICELLO FELPATO**

Foggia:

PANNICELLO FELPATO in 100% cotone in tessuto felpato in colore bianco nelle dimensioni di cm. 90x90 con orli mediante macchina tagliacuci sui quattro lati, senza dicitura.

Tessuto: FELPATO

CARATTERISTICHE TESSUTO “Felpato”		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 20/1 - Fili: 16 (± 1) Trama: 10/1 - Battute: 17 (± 1)	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	170 g/m ² (± 5%)	UNI 5114 - (10/82)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 12% / Trama ± 12%	UNI EN 6330 (2009)
FINISSAGGIO:	Calandratura, Garzatura, candeggio bianco ottico	--
COLORE:	Bianco candido	

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 5

GRUPPO 731 – CODICE: telavecl – **TELO VERDE**

Foggia: **TELO VERDE** in 100% cotone in tessuto art. 16/24, nella misura di cm. 90x120 con orli semplici da cm. 1, con dicitura diagonale stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali. Materiale certificato CE.

TESSUTO: Tipologia 16/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 16/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	190 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 590 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Verde chirurgia	Campione
Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)		

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 6

GRUPPO 731 – CODICE: telazzur – **TELO POPELINE AZZURRO**

Foggia: **TELO** in 100% cotone in tessuto lavorato a popeline in colore azzurro nelle dimensioni di cm. 90x90 con orli semplici da cm. 1 sui quattro lati, con dicitura diagonale stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali.

TESSUTO: Tipologia POPELINE

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 24/1 - Fili: 30 (± 2) – Pettinato Trama: 24/1 - Battute: 27 (± 2) – Pettinato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	160 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 390 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Azzurro	Campione

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 7

GRUPPO 731 – CODICE: tespbids – **TELO SPUGNA**

Foggia: telo spugna doppio, in spugna doppia, a riccio corto non cimato cot. 100% cm 120 x 240, rifinito con cuciture laterali su cimose e cuciture centrali a scachiera.

TESSUTO: Spugna da 450 gr.

CARATTERISTICHE TESSUTO "SPUGNA" 450 g		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito teso: 20/2 - Fili: 16 (± 1) – Ritorto Trama: 16/1 - Battute: 16 (± 1) – Cardato Ordito riccio: 16/1 riccio singolo non tagliato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	450 g/m ² (± 5%)	UNI 5114 - (10/82)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 8%	UNI EN 6330 (2009)
FINISSAGGIO:	Candeggio bianco ottico, mano semi-soffice --	
COLORE:	Bianco candido	

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 8

GRUPPO 731 – CODICE: copbiac1 – **COPRILETTO BIANCO**

Foggia: **COPRILETTO FASCIATO** in cotone 100%, colore tono bianco su bianco, lavorazione in telaio Jacquard, nelle misure cm. 200 x 260 con orli semplici da cm. 2, peso gr. 235mq, con dicitura stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali.

TESSUTO: Tipologia FASCIATO

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (FASCIATO)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Fasciato raso operato 5/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 31 (± 2) – Cardato Trama: 12/1 - Battute: 20 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	235 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 10% / Trama ± 10%	UNI EN 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura Candeggio bianco ottico	- -

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 9

GRUPPO 731 – CODICE: coprmarr – **COPRILETTO MARRONE**

Foggia: **COPRILETTO FASCIATO** in cotone 100%, colore tono marrone su marrone, lavorazione in telaio Jacquard, nelle misure cm. 200 x 260 con orli semplici da cm. 2, peso gr. 235mq, con dicitura stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali.

TESSUTO: Tipologia FASCIATO

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (FASCIATO)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Fasciato raso operato 5/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 31 (± 2) – Cardato Trama: 12/1 - Battute: 20 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	235 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 10% / Trama ± 10%	UNI EN 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Marrone	Campione

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 10

GRUPPO 731 – CODICE: coplancl – **COPERTA IGNIFUGA**

Foggia: **COPERTA IGNIFUGA CERTIFICATA** gr. 400 mq. mis. cm. 210 x 160 con bordo rifinito mediante punto cavallo, 85% Modacrilico intrinsecamente ignifugo e 15% Altre Fibre, nel colore avana, con unica dicitura Jacquard intessuta al centro in colore panna riportante la personalizzazione dell'ente.

TESSUTO: Tipologia COPERTA IGNIFUGA

Composizione:	85% Modacrilico – 15 % A.F. ed esattamente: Trama: 100% modacrilico ignifugo Ordito: 67% poliestere 33% cotone
Ignifugità:	ignifughe permanenti omologate in classe 1 IM
Peso:	g /m ² 400
Armatura:	Trama spezzata
Ordito:	Ne 16/1 fili al cm. 9
Trama:	Nm 1/2.700 tratti al cm. 9
Colore:	Avana
Bordo:	Punto cavallo sui quattro lati
Confezione:	Singola in materiale adeguato alla conservazione

Impresa.....

firma e logo.....



GRUPPO 731 – CODICE: lenbianc - **LENZUOLO BIANCO**

Foggia: **LENZUOLA BIANCHE** candide in 100% cotone in tessuto art. 16/24, nella misura di cm. 160x290 con orli semplici da cm. 2, con dicitura diagonale stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali.

TESSUTO: Tipologia 16/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 16/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	190 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 590 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 - (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura Candeggio bianco ottico	-
Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)		

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 12

GRUPPO 731 – CODICE: lenmarro – **LENZUOLO MARRONE**

Foggia: **LENZUOLO MARRONE** in 100% cotone in tessuto art. 16/24, nella misura di cm. 160x290 con orli semplici da cm. 2, senza dicitura.

TESSUTO: Tipologia 16/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 16/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	190 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 590 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 - (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Marrone	Campione

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 13

GRUPPO 731 – CODICE: lenvercl – **LENZUOLO VERDE**

Foggia: **LENZUOLO VERDE** in 100% cotone in tessuto art. 16/24, nella misura di cm. 160x260 con orli semplici da cm. 1, con dicitura diagonale stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali. Materiale certificato CE.

TESSUTO: Tipologia 16/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 16/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	190 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 590 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 - (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Verde chirurgia	Campione

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 14

GRUPPO 731 – CODICE: lenazzcl – **LENZUOLO AZZURRO**

Foggia: **LENZUOLO AZZURRO** in 100% cotone in tessuto art. 16/24, nella misura di cm. 120x180 con orli semplici da cm. 1, con dicitura diagonale stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali. Materiale certificato CE.

TESSUTO: Tipologia 16/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (16/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 16/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 16/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	190 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 590 N (-7%) / Trama 590 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI 6330 (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 - (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Azzurro	Campione

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 15

GRUPPO 731 – CODICE: fedbiac1 – **FEDERA BIANCA**

Foggia: **FEDERA BIANCA** candida in 100% cotone in tessuto art. 20/24, con dimensioni di cm. 60x120, confezionata a sacco con cucitura tagliacuci sul fianco e fondo della federa, senza orlo all'imboccatura, con dicitura diagonale stampata in continuo indelebile ai lavaggi industriali.

TESSUTO: Tipologia 20/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (20/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 20/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 20/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	160 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 490 N (-7%) / Trama 490 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI EN 6330 - (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura Candeggio bianco ottico	-

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 16

GRUPPO 731 – CODICE: fedmarro – **FEDERA MARRONE**

Foggia: **FEDERA MARRONE** in 100% cotone in tessuto art. 20/24, con dimensioni di cm. 60x120, confezionata a sacco con cucitura tagliacuci sul fianco e fondo della federa, senza orlo all'imboccatura, senza dicitura.

TESSUTO: Tipologia 20/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (20/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 20/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 20/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	160 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 490 N (-7%) / Trama 490 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI EN 6330 - (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Marrone	Campione

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 17

GRUPPO 731 – CODICE: fedazzcl – **FEDERA AZZURRA**

Foggia: **FEDERA AZZURRA** in 100% cotone in tessuto art. 20/24, con dimensioni di cm. 50x90, confezionata a sacco con cucitura tagliacuci sul fianco e fondo della federa, senza orlo all'imboccatura, senza dicitura.

TESSUTO: Tipologia 20/24

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO (20/24)</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	100% COTONE AMERICA 1°	Dir. 96/73/CE e 96/74/CE + 2007/4/CE
FILATURA:	RING	-
ARMATURA:	Tela 1/1	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: 20/1 - Fili: 24 (± 2) – Cardato Trama: 20/1 - Battute: 24 (± 2) – Cardato	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	160 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
RESISTENZA DINAMOMETRICA:	Ordito 490 N (-7%) / Trama 490 N (-7%) alla rottura	UNI EN 13934 – 1 - (09/00)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 8% / Trama ± 4%	UNI EN 6330 - (2009)
GRADO POLIMERIZZAZIONE:	>= 1.800 in ordito e trama	UNI 8282 – (10/94)
APPRETTO:	Assente o inferiore a 1%	UNI 5119 (07/66)
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura	-
CLASSE TINTORIALE:	Tino - Indanthrene®	-
COLORE:	Azzurro	Campione

Riferimento generico norma UNI 8492 – (03/84)

Impresa.....

firma e logo.....



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

All. 18

GRUPPO 731 – CODICE: copcarot – **COPRILETTO COLORATO**

Foggia: copriletto colorato con dimensioni di cm. 160x275, con orli da 1 cm su lato lungo e da 2 cm su lato corto. Ricamo in colore bianco delle dimensioni 9x13 cm circa.

Posizionamento del ricamo: - centrale nel senso della larghezza e a 120 cm dal fondo.

TESSUTO: Tipologia polcot

<u>CARATTERISTICHE TESSUTO POLCOT</u>		<u>Norma o riferimento</u>
COMPOSIZIONE:	65% POLIESTERE + 35% COTONE (MISCHIA INTIMA)	Direttive 96/73/CE e 96/74/CE - (16/12/96) con Direttiva 2007/4/CE - (02/02/2007)
ARMATURA:	Saia 2/1 - Gabardine	UNI 8099 – (06/80)
TITOLO e RIDUZIONI:	Ordito: Nm 34/1 (Ne 20/1) - Fili: 36/cm (± 2) Trama: Nm 28/1 (Ne 16/1) - Battute: 24/cm (± 2)	UNI 9275 – (05/1988) con UNI EN 1049/2 - (06/96)
MASSA AREICA:	215 g/m ² (± 10%)	UNI 5114 - (10/82)
STABILITA' DIMENSIONALE:	Ordito ± 1,5% / Trama ± 1,5%	DIN 53892 (3x95°C)
SOLIDITA' DEL COLORE:	Alla luce: 5 Al sudore - Cambiamento di colore: 4 - Resistenza alla macchia: 3-4 Allo sfregamento - A secco: 4 - A umido: 2-3 All'ipoclorito di sodio: 4	ISO 105 B02 - 2004 ISO 105 E04 - 2009 ISO 105 E04 - 2009 ISO 105 X12 – 2003 ISO 105 X12 – 2003 ISO 105 N01 – 1997
FINISSAGGIO:	Bruciapelo, Mercerizzo, Sanforizzazione	-
COLORE:	Arancione	Campione

Impresa.....

firma e logo.....